
VENTIROCK PLUS



POPIS VÝROBKU	Polotuhé desky z kamenné vlny pro izolaci provětrávaných fasád. Desky v tloušťkách 50 a 60 mm jsou vyráběny jako jednovrstvé desky s nominální objemovou hmotností 65 kg/m^3. Desky v tloušťkách od 80 do 200 mm jsou vyráběny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, s nominální objemovou hmotností 90 kg/m^3 pro horní vrstvu a 50 kg/m^3 pro spodní vrstvu desky. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované.	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 tl. do 79 mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW0,95-WS-WL(P)-MU1 tl. 80–200 mm	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTIFIKÁT CE	1023-CPR-1203 P, 1023-CPR-1208 P	
OBLAST POUŽITÍ	Nehořlavá izolace pro: ▪ provětrávané fasády ▪ dvouvrstvé a sendvičové stěny ▪ dilatační spáry mezi budovami ▪ fasády vysokých budov ▪ stropy garáží, sklepů, průjezdů ▪ podhledy Ideální pro použití v protipožárních systémových konstrukcích.	
TECHNICKÉ PARAMETRY	Deklarovaný soucinitel tepelné vodivosti	λ_D = 0,034 W/m·K
	Zvuková pohltivost	0,95 pro tl. 80–200 mm
	Krátkodobá nasákavost	WS ≤ 1 kg/m^2
	Dlouhodobá nasákavost	WL(P) ≤ 3 kg/m^2
	Propustnost vodní páry (μ)	MU1
	Třída reakce na oheň	A1
	Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	A1
	Stálost součinitele tepelné vodivosti při stárnutí	λ_D = 0,034 W/m·K
	Charakteristická hodnota zatížení	od 0,53 do 0,65 kN/m^3
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	Desky VENTIROCK PLUS jsou dodávané na paletách max. 2 400 x 1 200 x 2 730 mm balených do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Rozbalené desky a balíky z palety musí být skladovány na suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.	

délka	šířka	tloušťka	tepelný odpor R	počet desek v balíku	počet m^2 v balíku	počet balíků na paletě	počet m^2 na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m^2·K/W]	[ks]	[m^2]	[balíky]	[m^2]
1 000	600	50	1,45	8	4,8	30	144,0
1 000	600	60	1,75	8	4,8	25	120,0
1 000	600	80	2,35	6	3,6	25	90,0
1 000	600	100	2,90	4	2,4	30	72,0
1 000	600	120	3,50	4	2,4	25	60,0
1 000	600	140	4,10	3	1,8	25	45,0
1 000	600	150	4,40	4	2,4	20	48,0
1 000	600	160	4,70	3	1,8	25	45,0
1 000	600	180	5,25	3	1,8	20	36,0
1 000	600	200	5,85	3	1,8	20	36,0

Výrobek je dodáván po ucelených paletách.
Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
www.rockwool.cz