STROPROCK S



POPIS VÝROBKU	Nehořlavé dvouvrstvé desky z kamenné vlny s povrchovou úpravou bílou netkanou sklotextílií pro tepelnou a zvukovou izolaci stropů.	
KÓD VÝROBKU	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTIFIKÁT CE	1023-CPR-1308/P	
OBLAST POUŽITÍ	Nehořlavá izolace pro tepelnou a zvukovou izolaci: ▪ stropů garáží, sklepů a průjezdů.	
TECHNICKÉ PARAMETRY	Deklarovaný soucinitel tepelné vodivosti	λ_D = 0,034 W/m·K
	Zvuková pohltivost AW (αw) pro tl. 80-200 mm	1,00
	Napětí v tlaku při 10% stlačení	CS(10) ≥ 0,5 kPa
	Krátkodobá nasákavost	WS ≤ 1 kg/m^2
	Dlouhodobá nasákavost	WL(P) ≤ 3 kg/m^2
	Propustnost vodní páry (μ)	MU1
	Třída reakce na oheň	A1
	Stálost reakce na oheň při působení tepla, vlivu počasí, stárnutí / degradaci	A1
	Stálost součinitele tepelné vodivosti při stárnutí	λ = 0,034 W/m·K
BALENÍ A SKLADOVÁNÍ	Desky STROPROCK S jsou dodávané na paletách 2 400 ×1 200 x 2 730.mm balených do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji na štítku. Toto balení je určeno pro venkovní skladování na rovné a odvodněné ploše pouze v neporušeném obalu. Rozbalené desky a balíky z palety musí být skladovány na suchém místě. Za všechny obalové materiály, které ROCKWOOL, a.s. uvádí na trh nebo do oběhu v České republice, byl na základě smlouvy o sdruženém plnění uhrazen poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu společnosti EKO-KOM.	

délka	šířka	tloušťka	tepelný odpor R	počet desek v balíku	počet m^2 v balíku	počet balíků na paletě	počet m^2 na paletě
[mm]	[mm]	[mm]	[m^2·K/W]	[ks]	[m^2]	[balíky]	[m^2]
1 000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
1 000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
1 000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
1 000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00
1 000	600	200	5,85	3	1,80	20	36,00

Výrobek je dodáván po ucelených paletách.
Informace obsažené v tomto technickém listě jsou platné v době jeho vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností a výrobce si vyhrazuje právo tyto údaje měnit.

ROCKWOOL, a.s.
Cihelní 769, 735 31 Bohumín
www.rockwool.cz