STROPROCK S



OPIS PRODUKTU	Płyty ze skalnej wełny pokryte okładziną z białej włókniny szklanej do izolacji termicznej i akustycznej stropów.	
KOD WYROBU	MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1 dla gr. 50-79 mm MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-AW1,00-WS-WL(P)- MU1 dla gr. 80-200 mm	
NORMA	EN 13162:2012+A1:2015	
CERTYFIKAT CE	1023-CPR-1208	
ZASTOSOWANIE	Niepalne płyty dwugęstościowe ze skalnej wełny mineralnej pokryte okładziną z białej włókniny szklanej, przeznaczone do izolacji termicznej stropów piwnicznych, stropów nad garażami i przejazdami.	
PARAMETRY TECHNICZNE	Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła	λ_D = 0,034 W/m·K
	Wskaźnik pochłaniania dźwięku grub. 80-200 mm	α_w = 1,00 AWi
	Naprężenia ściskające przy 10% deformacji	CS(10) ≥ 0,5 kPa
	Krótkotrwała nasiąkliwość wodą	WS ≤ 1 kg/m²
	Długotrwała nasiąkliwość wodą	WL(P) ≤ 3 kg/m²
	Przenikanie pary wodnej	MU1 μ =1
	Klasa reakcji na ogień	A1 wyrób
	Trwałość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia/degradacji	λ = 0,034 W/m·K
	Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji	A1

długość	szerokość	grubość	opór cieplny R_D	ilość płyt w paczce	ilość m² w paczce	ilość paczek na palecie	ilość m² na palecie
[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[szt.]	[m²]	[szt.]	[m²]
1000	600	50	1,45	6	3,60	25	90,00
1000	600	80	2,35	6	3,60	25	90,00
1000	600	100	2,90	4	2,40	30	72,00
1000	600	120	3,50	4	2,40	25	60,00
1000	600	150	4,40	4	2,40	20	48,00
1000	600	200	5,85	3	1,80	20	36,00

Produkt dostarczany wyłącznie na palecie 2400×1200 m,.