Conlit MC 120



Panel rígido de lana de roca no revestido

Aplicación

Protección contra incendios en sistema Conlit MC 120

Características Técnicas

Propiedad	Descripción		Norma
Densidad nominal (kg/m^3)	180		EN 1602
Reacción al fuego /Euroclase	A1		EN 13501.1
Dimensiones (mm)	1200 x 1000 x 50		
Conductividad térmica W/(m*K)	0,035		EN 12667
Resistencia al paso del vapor de agua	MU1	(μ = 1)	EN 12086
Absorción de agua a corto plazo (kg/m^2)	WS	(≤ 1,0 kg/m^2)	EN 1609
Absorción de agua a largo plazo	WL (P)	(≤ 3,0 kg/m^2)	EN 12087

Ventajas

- Protección contra el fuego, además de excelentes prestaciones de aislamiento térmico y acústico
- Durabilidad: No hidrófilo y estable dimensionalmente
- Rápido de instalar y fácil de mantener
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Declaración Ambiental de Producto

CE EUCEB DAP

may.-25
ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121
31380 Caparroso, Navarra, Spain
T (+34)902 430 430
www.rockwool.es

ROCKWOOL Peninsular se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso, como parte de nuestra política de mejora constante. Por favor, asegúrese de que dispone de la información más reciente.