ROCKWOOL Klimamat

Feltro lamellare in lana di roccia, rivestito su un lato da un foglio di alluminio rinforzato da una rete in fibra minerale, per l'isolamento termico ed acustico di **condotte di ventilazione**, mantenendo lo spessore nominale anche in presenza di gomiti e curve.
ROCKWOOL Klimamat è provvisto di **marcatura CE** secondo la norma EN 14303 - Isolanti termici per gli impianti degli edifici e per le installazioni industriali - Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica - Specificazione.
Il codice di designazione del prodotto ROCKWOOL Klimamat è il seguente: **MW-EN14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2**, riportato sia in etichetta sia nella Dichiarazione di Prestazione (**DoP**), scaricabile dalla sezione dedicata del sito ROCKWOOL tramite codice univoco identificativo riportato in etichetta.
ROCKWOOL Klimamat, in rotoli di larghezza 1000 mm, lunghezza …….. mm e spessore …….. mm, ha conduttività termica dichiarata (alle differenti temperature) di:
t_m 10 °C - **λ_D = 0,039 W/(mK)**
t_m 40 °C - **λ_D = 0,047* W/(mK)**
t_m 50 °C - **λ_D = 0,050 W/(mK)**
t_m 150 °C - **λ_D = 0,083 W/(mK)**
t_m 250 °C - **λ_D = 0,134 W/(mK)**
secondo la norma UNI EN 12667, 12939.
*Il valore di conduttività alla temperatura di 40 °C è stato calcolato per interpolazione, considerando i valori di conduttività alle differenti temperature, dichiarati nella Dichiarazione di Prestazione.
ROCKWOOL Klimamat ha densità **ρ = 43 kg/m³** (secondo UNI EN 1602), è classificato in **Euroclasse A1** (secondo UNI EN 13501-1), ha temperatura massima di esercizio **250 °C** (secondo UNI EN 14707) e temperatura massima lato alluminio di **80 °C**.
La lana di roccia ROCKWOOL rispetta i parametri della **Nota Q** di cui al Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. ed è provvista di **certificazione EUCEB**, riconoscibile dal logo EUCEB sull'imballo.

Tutte le informazioni contenute nel presente documento descrivono le caratteristiche del prodotto valide al momento dell'emissione. Le suddette informazioni sono state redatte con la massima attenzione e cura, in conformità alle normative e agli standard tecnici applicabili. Tuttavia, ROCKWOOL Italia S.p.A. declina ogni responsabilità nei confronti degli utenti e di terzi per eventuali imprecisioni, errori o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel documento, nonché da interpretazioni o applicazioni improprie delle stesse. In relazione all'evoluzione continua dei prodotti e alle modifiche alle normative, ROCKWOOL Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche degli stessi senza preavviso.