HVAC

Teclit® Alutape

Le forze della lana di roccia





Lunghezza: 50 m
Larghezza: 75 o 100 mm

Nastro adesivo in alluminio con rinforzo in fibra di vetro. Il nastro è altamente resistente allo strappo, con elevata resistenza al taglio e alle alte temperature.

Applicazione

Il nastro è concepito per la sigillatura delle giunzioni tra prodotti rivestiti in alluminio per HVAC, all'interno del Sistema Teclit, che comprende anche Teclit PS Cold, Teclit Hanger, Teclit LM Cold e Teclit Flextape.
Seguire attentamente le indicazioni di posa del fornitore.

Vantaggi

- Ampio campo di applicazione sia freddo che caldo, con range di temperatura da -40°C fino a +130°C.
- Forza adesiva molto elevata.
- Durabilità del sistema negli anni.

Proprietà tecniche

Dati tecnici	Valore	Norma
Spessore [mm]	0,15 ± 0,03	UNI EN 1942
Forza adesiva [N/cm]	8	UNI EN ISO 29862
Resistenza alla temperatura [°C]	da -40°C fino a +130°C	
Temperatura di applicazione [°C]	da +5°C fino a +25°C	
Temperatura di stoccaggio [°C]	da +5°C fino a +35°C	
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo [m]	S_d > 1500	UNI EN ISO 12572

ROCKWOOL Italia S.p.A
Via Giovanni da Procida, 24
20149 - Milano - Italia
P.IVA 01980790925
Tel. 02 346 131

Tutte le informazioni contenute nel presente documento descrivono le caratteristiche del prodotto valide al momento dell'emissione. Le suddette informazioni sono state redatte con la massima attenzione e cura, in conformità alle normative e agli standard tecnici applicabili. Tuttavia, ROCKWOOL Italia S.p.A. declina ogni responsabilità nei confronti degli utenti e di terzi per eventuali imprecisioni, errori o danni derivanti dall'uso delle informazioni contenute nel documento, nonché da interpretazioni o applicazioni improprie delle stesse. In relazione all'evoluzione continua dei prodotti e alle modifiche alle normative, ROCKWOOL Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche degli stessi senza preavviso.

02/2026 - Le immagini contenute nella presente documentazione hanno scopo puramente illustrativo e possono non rappresentare sempre fedelmente l'aspetto finale del rispettivo prodotto.