Conlit® Coated Batts



CONLIT Coated Batts er en formfast og stiv stenuldsplade med hvid coating på begge sider. En visuel flot løsning, der blender ind i omgivelserne. Coatingen kan nemt overmales i en anden farve. CONLIT Coated Batts anvendes til brandlukning i brandklassificerede vægge og dæk i større udsparinger til gennemføringer af ventilationskanaler.

Produktoplysninger

Conlit Coated Batts anvendes som lukninger af store udsparinger med gennemføringer af isolerede ventilationskanaler. Lukningerne kan udføres med 2 x 50 mm eller 1 x 60 mm Conlit Coated Batts. Løsningerne stiller krav til den maximale afstand fra kanaloverside til væg eller dækkonstruktion, som skal følges. Se yderligere detaljer omkring dette i ROCKWOOLs montagevejledning Conlit® Passiv Brandsikring af Ventilationskanaler og Gennemføringer.

Alle batts samlinger, rundt om kanalen og restfugen langs væg- og dækkonstruktion forsegles med brandfugemasse CONLIT Seal 800.

CONLIT Coated Batts kan anvendes i en 2 x 50 mm løsning eller 1 x 60 mm løsning. CONLIT Coated Batts kan også anvendes som lukning af en hel udsparing uden installationsgennemføringer, herved opnås en brandmodstandsevne på 2 timer, samtidig med at det giver en fremragende akustisk ydeevne på helt op til 52db (2 x Coatede batts) og op til 38db (1 x Coatede batts), og vigtigst af alt, forhindrer luftlækage og opretholder bygningens energimæssige status.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.040
Brandklasse		European Reaction to Fire Classification of A1 - non-combustible as defined in BS EN 13501:1
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Vanddamptransmission	μ	1

Godkendelser

Produktstandard	EAD 350454-00-1104:September 2017
DoP-nummer	DOP-Conlit Coated Batts

CE-certifikatnummer (n/a)	2531-CPR-CXO10379
Notificeret certificeringsorgan	DBI Certification (2531)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	m²/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²
326136	2310011	169	1200	600	50	Pakke	0,72	
326137	2310012	180	1200	600	60	Pakke	0,72	
326485	2492271	169	1200	600	50	Palle	0,72	34,56
326677	2492276	180	1200	600	60	Palle	0,72	28,80