Facadelamel Energy



ROCKWOOL Facadelamel Energi er en stiv og hård isoleringslamel fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld, der anvendes som udvendig isolering og er særligt velegnet til nybyggeri.

Produktoplysninger

Facadelamel Energy anvendes som udvendig isolering på bygninger, hvor det danner et isolerende og bærende underlag for mineralske pudsløsninger. Gå til facader med puds.

Fastgørelse

Facadelamel Energy klæbes og fastgøres efterfølgende mekanisk til bagvæggen. Denne fastgørelse sikrer mod vindlast og forskydningskraft.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Facadelamel Energy leveres på engangspaller, afdækket med plasthætte.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.040
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T5
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000139
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T5-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
87007	1444919	73	1200	200	250	Palle	5,76	24
87008	1444920	73	1200	200	300	Palle	5,76	24

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm		m²	stk.
91732	1444916	73	1200	200	350	Palle	4,32	18