Kondensplade



ROCKWOOL Kondensplade anvendes til udvendig kondensisolering af flade tage på uopvarmet byggeri, udhæng m.m., og er en meget stiv og hård, kan udlægges direkte på stål som 1 lag.

Anvendelse (n/a)

ROCKWOOL Kondensplade kan anvendes som som 1-lags udlægges direkte på taget og placeres så tæt på hinanden som muligt, pres dem tæt sammen.

ROCKWOOL Kondensplade skal fæstnes mekanisk i henhold til SBI 273 og DS/EN 1991

Produktoplysninger

ROCKWOOL Kondensplade anvendes som kondensisolering af flade tage på uopvarmet byggeri, udhæng m.m.

Kondensplade er udformet som en en stor plade med målene 1200x2000 mm og har en tykkelse på 45mm, den store størrelse gør at der hurtigt kan isolere store arealer, pladens høje trykstyrke gør at den kan lægge som 1-lags løsning.

kondenspladen danner et stabilt underlag for både tagpapbelægning og tagfoliebelægning.

Kondenspladen er trædefast med CS(10) 80 kPa, Anbefales til tage med almindelig gangtrafik og kan også anvendes under solceller.

For nærmere vejledning omkring maksimal belastninger, kontakt da Teknisk Service eller læs mere under funktionelle tage

Montagevejledning

Fastgørelse:
ROCKWOOL Kondensplade forankres mod vindsug ved mekanisk fastgørelse. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag samt evt. klæbeareal iht. beslagleverandørens anvisning samt anvisning fra ROCKWOOL A/S.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.
Pallestørrelse mm: 2000 x 1200
Pallevægt: ca. 460 kg

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T3
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Punktstyrke	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	80
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000901
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)80-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	Emballering	m²/p
		kg/m³	mm	mm	mm			m²
345115	2393383	175	2000	1200	45	Palle	ROCKWOOL Feet	57,6