

TF Kile

ROCKWOOL TF Kile anvendes til at etablere fald på langs i skotrender, og er en meget stiv og hård kileskåret tagisolering med fald 1:20 over 500 mm, fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.



Anvendelse (n/a)

ROCKWOOL TF Kile fremstilles med et standardfald 1:20.

Produktoplysninger

ROCKWOOL TF Kile er et sekundært kileskåret isoleringssystem, der anvendes til at etablere fald på langs i skotrender, hvor begrænsninger på taget gør at der ikke kan anvendes **TF Skotrendekile**.

I en flerlagsløsning kan TF Kile anvendes som afsluttende lag. Løsningen skal fastgøres mekanisk.

Systemet består af 3 kiler samt 1 underlagsplade. De få elementer i systemet giver en stor fleksibilitet, som blandt andet betyder at systemet ikke har nogen maksimal faldlængde. TF Kile udlægges som det afsluttende isoleringslag, hvorefter tagpap kan monteres.

TF Kile systemet adskiller sig fra **TF Skotrendekile** ved at være fleksibel i vinklen hvori afvandingen sker. Dette giver tagdækkeren på arbejdspladen mulighed for selv at justere på vinklen, så der eksempelvis kan skabes afvanding omkring ovenlys, ventilationsanlæg eller andre forhold.

Alle 3 kiler i systemet er designet til at fungere som underlag for det færdige tag. Derfor er systemet også designet til almindelig gangtrafik i forbindelse med vedligeholde og dets lige.

Montagevejledning

ROCKWOOL TF Kile skal altid mekanisk fastgøres. Regler for dimensionering, antal skruer og beslag iht. beslagleverandørens anvisning.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.

ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T2
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Punktstyrke	PL(5) (N)	700
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000074
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-PL(5)700-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Bemærkning	Kilenr	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Længde	Bredde	Systemtykkelse	Salgsenhed
				kg/m ³	mm	mm	mm	
82017	4815718	Kile	51	175	1000	500	5-30	Pakke
82018	4815726	Kile	52	175	1000	500	30-55	Pakke
82019	4815742	Kile	53	175	1000	500	55-80	Pakke
268199	2027351	Plade	75	165	1000	500	75	Pakke