Toprock Terrace lamel

ROCKWOOL Toprock Terrace Underlagslamel er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, og anvendes til udvendig isolering af flade tag i kombination med Toprock Terrace System.



Produktoplysninger

ROCKWOOL Toprock Terrace Underlagslamel anvendes til udvendig isolering af flade tag i kombination med Toprock Terrace CTF Lamel og Toprock Terrace Topplade som en del af Toprock Terrace System. Underlagslamellen gør det muligt at opbygge fald på tage i alle størrelser ved at bygge videre med et nyt sæt kiler ovenpå underlagslamellen.

Læs mere om Toprock Terrace tage.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.047
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T4
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1

Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	175
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-500504
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(Y)175-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Systemtykkelse	Salgsenhed	m²/palle
		kg/m³	mm	mm	mm	mm		m²
254543	1965830	140	1000	200	100	100	Palle	4,80
257143	1985226	140	1000	200	100	100	Palle	19,20