Toprock Terrace Topplade

ROCKWOOL Toprock Terrace Topplade er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld, og anvendes til udvendig isolering af flade tage, som det afsluttende lag i Toprock Terrace system.



Anvendelse (n/a)

Systemtykkelserne i Toprock Terrace system sortiment beskriver systemets helhed. Dvs. en tykkelse på 190 er lig med 160 mm Toprock Terrace Lamel + 30 mm Toprock Terrace Topplade.

Produktoplysninger

ROCKWOOL Toprock Terrace Topplade anvendes til udvendig isolering af flade tage i kombination med Toprock Terrace Lamel. Toprock Terrace Topplade anvendes som afsluttende lag i Toprock Terrace System.

Læs mere om Toprock Terrace tage.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Leveres på ROCKWOOL Feet afdækket med plasthætter i genanvendeligt materiale.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.042
Reaktion på brand	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsestolerance	T (class)	T3
Korttidsvandabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1

Punktstyrke	PL(5) (N)	2000
Kompressionsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	225
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-500503
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137

Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)225-PL(5)2000-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Systemtykkelse	Salgsenhed	m²/palle	stk/palle
		kg/m³	mm	mm	mm	mm		m²	stk.
255571	1965813	285	2000	1200	30	30	Palle	48,00	20