

Pladebatts

ROCKWOOL Pladebatts anvendes til vindskærm og generelt, hvor et hårdt produkt ønskes. Pladebatts er en fast isoleringsplade fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.



Anvendelse (n/a)

Må ikke anvendes til at støbe på.

Produktoplysninger

ROCKWOOL Pladebatts anvendes til vindskærm og generelt, hvor et hårdt produkt ønskes. ROCKWOOL Pladebatts anvendes til varmeisolering af alle bygningskategorier. Kan anvendes til kantisolering på indvendig side af fundament.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Pladebatts leveres fuldforpakket. Komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanten af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.035
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Tykkelsestolerance (20-49 mm)	T (class)	T3
Tykkelsestolerance (50-270 mm)	T (class)	T4
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000588
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode (20-49 mm)	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-WS-MU1
Beskrivelseskode (50-270 mm)	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) (ρ $\approx$)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m ² /pakke	m ² /palle
		kg/m ³	mm	mm	mm		m ²	m ²
175037	1713776	60	1000	600	30	Palle	6,00	96,00
175147	1713777	60	1000	600	50	Palle	3,60	57,60
175148	1713778	60	1000	600	75	Palle	2,40	38,40
175149	1713779	60	1000	600	100	Palle	1,80	28,80
175153	1713780	60	1000	600	125	Palle	1,80	21,60
175154	1713781	60	1000	600	150	Palle	1,20	19,20
175155	1713782	60	1000	600	190	Palle	1,20	14,40