

Granulate Multi

Efterisolering med ROCKWOOL Granulate Multi er en god og enkel måde at efterisolere hulmursvægge uden at ødelægge væggen. Granulate Multi skal indblæses med en indblæsningsmaskine, hvilket kræver en professionel certificeret ROCKWOOL indblæser. ROCKWOOL samarbejder med en række ROCKWOOL certificerede indblæsere i Danmark.



Anvendelse (n/a)

Granulate Multi kan ikke udblæses som loftgranulat. Vejledende forbrug: Ca. 4,5 pose pr. m³ hulrum.

Produktoplysninger

ROCKWOOL Granulate Multi anvendes til indblæsning i hulmure og etageadskillelser samt visse built-up tage. I huse med hule mure blæses Granulate Multi sædvanligvis ind udefra med indblæsningsmaskine, uden gener for beboerne. Det lette stenuldsprodukt bliver presset sammen til et fast, ensartet og varmeisolerende lag og kommer ud i selv de vanskeligste kroge i muren.

Indblæsning af Granulate Multi isolering i hulmure skal foretages af en professionel certificeret Rockwool indblæser. Find en [ROCKWOOL indblæsningspartner her](#).

Du kan også indhente et tilbud fra en ROCKWOOL indblæsningspartner ved at udfylde en formular. Du finder formularen [her](#).

Til isolering af større loftsarealer anbefaler vi brug af Granulate Pro indblæst af en certificeret Rockwool samarbejdspartner.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

Granulate Multi leveres komprimeret i plastpose a 15 kg.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037
Varmeledningsevne	W/m·K	Hulmursvæg: $\lambda_D = 37$ mW/mK, $\rho > 60$ kg/m ³ , sætning 0%. Lukkede konstruktioner (ikke hulmur): Hældning 0°: $\lambda_D = 37$ mW/mK, $\rho > 65$ kg/m ³ , sætning 0%. Hældning 1°<90°: $\lambda_D = 37$ mW/mK, $\rho > 70$ kg/m ³ , sætning 0%
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Vanddamptransmission	μ	1

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m ²)	≤1
Sætningsklasse	Sætningsklasse S1 (0%)	
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c _p (J/kg·K)	1030

Godkendelser

Produktstandard	EN 14064-1:2010
DoP-nummer	DOP-000360
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137-2
Beskrivelseskode	MW-EN14064-S1-WS-MU1

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Salgsenhed	kg/pose	kg/palle	ps/palle
			kg	kg	
83530	1420789	Palle	15	717	48