Murbatts 34 Dual



ROCKWOOL Murbatts 34 Dual anvendes til varmeisolering i murede ydervægge, og er fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende ROCKWOOL stenuld.

Anvendelse (n/a)

Murbatts 34 Dual kan monteres på bygningen og stå uafdækket I op til 3 månender i op til 25 meters højde

- Udlægges ROCKWOOL isolering i flere lag anvendes forskudte samlinger.
- Undgå mørtelpølser

De forskellige konstruktionsløsninger er der vejledning om i "Den lille lune"

Produktoplysninger

ROCKWOOL Murbatts 34 Dual anvendes i murede ydervægge, f.eks. teglstensvægge og kombinationsvægge med letbeton eller letklinker bagvægge, skalmurede betonvægge mm. Murbatts 34 Dual har en hård overflade, som skal monteres udad og som sikrer en åbent ventilationskanal.

Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Murbatts 34 Dual leveres fuldforpakket.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleverancеklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.034
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Tykkelsestolerance	T (class)	T2
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Langtidsvandabsorption	WL(P) (kg/m²)	≤3
Vanddamptransmission	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
DoP-nummer	DOP-000447
CE-certifikatnummer (n/a)	1073-CPR-137
Notificeret certificeringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1
KEYMARK certifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m²/pakke	m²/palle	stk/pakke
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²	stk.
354663	45	1000	267	175	Palle	1,60	32,04	6
354666	45	1000	267	190	Palle	1,60	32,04	6
356541	44	1000	267	240	Palle	1,06	21,36	4