Granulate Pro Plus

ROCKWOOL Granulate Pro Plus anvendes til efterisolering på loftet og er den mest effektive måde at forbedre bygningens isolering, og mindske udgiften til opvarmning markant samtidig med at du sparer miljøet for CO2. Granulate Pro Plus skal udlægges med indblæsningsmaskine, hvilket kræver en professionel granulatindblæser.



Produktoplysninger

Maskinudlagt ROCKWOOL Granulate Pro Plus isolering anvendes i større tagrum og i loftkonstruktioner med hældning 0°- 90°. Granulate Pro Plus er en effektiv løsning, hvor det er vanskeligt at foretage en efterisolering med Flexibatts. Kombinationen af Granulate Pro Plus og specielle indblæsningsmaskiner udgør tilsammen en effektiv og økonomisk løsning. Fra indblæsningsmaskinen, som er placeret uden for bygningen, føres Granulate Pro Plus isolering via en slange, frem til det ønskede sted.

Maskinudlagt Granulate Pro Plus isolering sikrer, at der ikke forekommer kuldebroer, idet Granulate Pro Plus trænger ud i alle kroge og lægger sig i et tæt lag over spær, eksisterende isolering, elkabler o.lign.

Indblæsning af Granulate Pro Plus isolering skal foretages af en professionel indblæser. Find en ROCKWOOL indblæsningspartner her.
Du kan også indhente et tilbud fra en ROCKWOOL indblæsningspartner ved at udfylde formularen på denne side.

Særlige oplysninger

Vejledende forbrug: ca. 1,7 pose pr. m^3 ved densitet 25 kg/m^3.

Udlægning af ROCKWOOL Granulate PRO isolering må kun ske ved brug af maskine. Arbejdet udføres af en professionel indblæser. Landsdækkende fortegnelse over ROCKWOOL indblæsningspartnere, se ovenfor.

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.
Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

Emballering

ROCKWOOL Granulate Pro Plus isolering leveres komprimeret i plastpose på palle.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001.
ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.041

Varmeledningsevne	W/m·K	**Åbne vandrette konstruktioner:** λ_D = 41 mW/mK, $\rho \geq 25$ kg/m^3, sætning 0% λ_D = 38 mW/mK, $\rho \geq 30$ kg/m^3, sætning 0%

		Lukkede konstruktioner: (ikke hulmur): *Hældning 0°-25°:* λ_D = 37 mW/mK, ρ ≥ 35 kg/m³, sætning 0% *Hældning 25°-45°:* λ_D = 35 mW/mK, ρ ≥ 43 kg/m³, sætning 0% *Hældning 45°-90°:* λ_D = 34 mW/mK, ρ ≥ 50 kg/m³, sætning 0%
Reaktion på brand	Euroklasse	A1
Vanddamptransmission		MU1
Korttidsvandabsorption	WS (≤ 1,0 kg/m²)	WS
Sætningsklasse		Sætningsklasse S1 (0%)
Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Godkendelser

Produktstandard	EN 14064-1:2010
DoP-nummer	DOP-500237
CE-certifikatnummer	1073-CPR-137-2
Beskrivelseskode	MW-EN14064-S1-WS-MU1

Sortiment

Artikel nr.	Salgsenhed	kg/pose	kg/palle	ps/palle
		kg	kg	
361251	Palle	15	722	48