Byggrulle med vindskydd

Tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.
Ena sidan är försedd med ett ytskikt av papper.



Produktbeskrivning

Byggrulle med vindskydd används för isolering av bjälklag där vindtäthet behövs.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)
Tjockleksområde 1	mm	50-75 mm
Tjockleksområde 2	mm	76-120 mm

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-500228/DOP-500229
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Beskrivningskod	(50 mm) MW-EN13162-T3-DS(70,90), (100 mm) MW-EN13162-T2-DS(70,90)
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Information	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	R_D	Försäljnings enhet	m^2/rulle	m^2/pall	st/rulle	st/pall	rullar/pall
		kg/m^3	mm	mm	mm	$m^2 \cdot K/W$		m^2	m^2	st	st	rullar
210626	(2x600)	48	6000	600	50	1,35	Pall	7,2	79,2	2	22	11
210619	(2x600)	30	4000	600	100	2,7	Pall	4,8	52,8	2	22	11