

Vindsull

ROCKWOOL vindsull är tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. ROCKWOOL vindsull är finfördelat stenulls granulate. Produkten utläggs genom manuell krattning eller maskinell utläggning med vindsullspruta.



Produktbeskrivning

Finfördelad stenull för manuell (krattning) eller maskinell utläggning med vindsullsspruta från ROCKWOOL för plana vindsbjälklag.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 14064-1+2 Värmeisoleringsprodukter för byggnader - In-situ-formad lösfallnadsisolering av mineralull (MW)

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.042
Värmekonduktivitet	W/m·K	Löst upplagd: $\lambda_D = 42$ mW/mK, $\rho \geq 45$ kg/m ³ , sättning 5%
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m ²)	≤1

Ångdiffusion	μ	1
Densitet (ca.)	ρ ≈ (%)	Löst utlagd ≥ 45 kg/m³

Godkännande

Produktstandard	EN 14064-1:2010
Prestandadeklaration	DOP-510964
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137-2
Beskrivningskod	MW-EN14064-S2-WS-MU1

Sortiment

Artikel nr.	Försäljningsenhet	kg/säck	kg/pall	säckar/pall
		kg	kg	
88199	Pall	20	480	24