Roxremsa Rulle

Roxremsan är en drevremsa, tillverkad av obrännbar fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Produktbeskrivning

Produkten passar perfekt för tätning och isolering runt brandklassade dörrar, luckor och fönster eller andra små utrymmen.

Förpackning

Isolering med låg densitet levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Isolering med hög densitet levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.034

Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1
Tjocklekstolerans	T (klass)	T1
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Ångdiffusion	μ	1

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000535
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137
Beskrivningskod	MW-EN13162-T1-WS-MU1
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m^2/pall	st/pall
	kg/m^3	mm	mm	mm		m^2	st
226343	50	7000	195	30	Pall	40,95	30

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	st
244637	50	7000	70	30	Pall	41,16	84
225963	50	7000	95	30	Pall	39,9	60
226267	50	7000	145	30	Pall	36,54	36
226329	50	7000	165	30	Pall	41,58	36
226353	50	7000	265	30	Pall	33,39	18