Stegljudsskiva

ROCKWOOL Stegljudsskiva är framställd av obrännbar fukt- och vattenavvisande stenull och har en hög tryckhållfasthet. Skivans ovansida är belagd med en glasfiberduk.



Produktbeskrivning

ROCKWOOL stegljudsskiva används i våningsskiljande flytande golvkonstruktioner med övergolv av trä eller betong.

ROCKWOOL Stegljudsskiva kan även användas som värmeisolering på källargolv eller på badrumsgolv. Skivans ovansida är belagd med en glasfiberduk som ger en slät ovansida och hindrar skivan från att rivas sönder under montagearbetet. Med ett flytande golv lagt på ROCKWOOL Stegljudsskiva reduceras ljudnivån mellan våningarna.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0

Tjocklekstolerans	T (klass)	T4
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Ångdiffusion	μ	1
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	40
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-550144
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)40
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
219258	175	1200	595	20	Pall	7,14	85,68	10	120	12