Stålregelskiva 37

Stålregelskiva är en regelskiva för stålregelstomme. Skivans mått är anpassade för stålreglarna för perfekt passform. Skivan är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Produktbeskrivning

Stålregelskiva 37 används för isolering av ytterväggar, mellanväggar, lägenhetsskiljande väggar med stålregelstomme. Stålregelskivan har stenullens alla fördelar. Skivan är ljuddämpande vilket kan vara av stor vikt i mellanväggar och lägenhetsskiljande väggar. Materialet är obrännbart och klarar temperaturer upp över 1000 grader.

Förpackning

Lätt isolering levereras komprimerad i helförslutna plastförpackningar. Plasten är av typ PE-LD. Merparten av ROCKWOOL byggisolering levereras på engångspall, format 1200x1200 eller 1200x2400 mm, med 16-30 paket/pall. Tung isolering levereras i helförslutna plastförpackningar med plast av typ PE-LD eller lösa skivor på engångspall täckt med plasthuv.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A1

Tjocklekstolerans	T (klass)	T2
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-510957
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
88105	45	1200	605	35	Pall	8,71	174,24	12	240	20
88093	35	1200	605	45	Pall	8,71	139,38	12	192	16
88094	29	1200	605	70	Pall	5,8	92,92	8	128	16

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
254648	29	1200	605	95	Pall	4,35	104,54	6	144	24
254654	29	1200	605	120	Pall	3,63	87,12	5	120	24
254665	29	1200	605	145	Pall	3,63	72,59	5	100	20
254696	29	1200	605	170	Pall	2,9	58,08	4	80	20
254706	29	1200	605	195	Pall	2,17	52,27	3	72	24
284444	29	1200	605	220	Pall	2,17	43,56	3	60	20
88104	45	1200	455	35	Pall	6,55	163,8	12	300	25
88097	35	1200	455	45	Pall	6,55	131,04	12	240	20
88098	29	1200	455	70	Pall	4,36	87,36	8	160	20
254642	29	1200	455	95	Pall	3,27	98,28	6	180	30
254649	29	1200	455	120	Pall	2,73	81,9	5	150	30
258555	29	1200	455	145	Pall	2,18	65,52	4	120	30
254689	29	1200	455	170	Pall	2,18	54,6	4	100	25

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/paket	m²/pall	st/paket	st/pall	paket/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	m²			
254699	29	1200	455	195	Pall	1,63	49,14	3	90	30
103587	29	1200	455	220	Pall	1,63	32,76	3	60	20