Dura Underlay

Dura Underlay är en hård underlagsskiva med en tryckhållfasthet på 60 kPa för utvändig isolering av låglutande tak. Produkten är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull.



Produktbeskrivning

ROCKWOOL Dura Underlay används för utvändig isolering av låglutande tak som nedersta eller mellersta lager i en flerskiktsisolering som utsätts för högre belastning från t ex solceller eller andra installationer. Produkten har 60 kPa i tryckhållfasthet och ska användas med ett översta i skikt i form av vår ROCKWOOL TF Takboard vilket sammantaget ger en bra lösning för tak med högre belastning från t.ex. solpaneler.

Dura Underlay ska infästas mekaniskt.

Förpackning

ROCKWOOL Dura Underlay levereras på ROCKWOOL feet svept i återanvändbar PE-folie, vilket gör leveransen mindre och lättare än en traditionell träpall.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.037
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0

Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m²)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000568
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	(40-49 mm) MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)60-WS-MU1, (50-160 mm) MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10)60-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m^2/pall	st/pall
	kg/m^3	mm	mm	mm		m^2	
346496	135	2000	600	40	Pall	72	60

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
	kg/m³	mm	mm	mm		m²	
342240	135	2000	600	50	Pall	57,6	48
342241	135	2000	600	60	Pall	48	40
342244	135	2000	600	80	Pall	36	30
342248	135	2000	600	100	Pall	28,8	24
342259	135	2000	600	140	Pall	19,2	16
342250	135	2000	600	150	Pall	19,2	16
342121	135	2000	600	160	Pall	14,4	12
370666	135	2000	600	120	Pall	24	20
370652	135	2000	600	130	Pall	21,6	18