Toprock Lamell

En del av Toprock CTF System. ROCKWOOL Toprock UnderlagsLamell är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten används med Toprock CTF System.



Produktbeskrivning

Lamellerna används för utvändig isolering av låglutande tak i kombination med Toprock CTF System som placeras ovanpå lamellerna.

Toprock CTF System skall infästas mekaniskt

Läs mer om Toprock CTF tak.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.039
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T4
Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030

Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	25
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-000560
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T4-DS(70,90)-CS(10\Y)25-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Systemtjocklek	Försäljningsenhet	m^2/pall	st/pall
	kg/m^3	mm	mm	mm	mm		m^2	
276363	60	2000	240	250	250	Pall	9,6	20