## Toprock system

ROCKWOOL Toprock system är en taklösning bestående av Toprock Lamell och 30 mm Toprock Takboard. Korttids tryckhållfastheten hos Toprock System är 25 kPa. Produkterna är framställda av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull och levereras sampaketerade på ROCKWOOL Feet emballerad i återvinningsbar plastfolie.



## Produktbeskrivning

Används för utvändig isolering av låglutande tak. Läs mer om olika användningsområden på vår sida Funktionella tak.

Läs mer om Toprock tak.

## Särskild information

Angiven tjocklek avser Toprock system i sin helhet. D.v.s. en tjocklek på 250 avser 220 mm Toprock Lamell + 30 mm Toprock Takboard. I konstruktioner på bärande plåt rekommenderas Stålunderlag Energy eller Duo Energy som nedersta skikt beroende på belastning. Se mer om detta på Funktionella tak och under dokument.

Toprock ska infästas mekaniskt.

## Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

## Tekniska egenskaper

| | | |
|---|---|---|
| **Reaktion vid brandpåverkan (EN 13501-1)** | Euroklass | A2-s1,d0 |
| **Tjocklekstolerans (EN 823)** | T (klass) | T3 |

| | | |
|---|---|---|
| **Specifik värmekapacitet (EN ISO 10456)** | $C_p$ (J/kg·K) | 1030 |
| **Korttidsvattenabsorption (EN 1609)** | WS (kg/m$^2$) | ≤1 |
| **Ångdiffusion (EN 12086)** | μ | 1 |
| **Kompressionsstyrka (EN 826)** | CS(10\Y) / CS(Y) (kPa) | 25 |
| **Dimensionsstabilitet (EN 1604)** | DS | DS(70,90) |

## Godkännande

| | |
|---|---|
| **Produktstandard** | EN 13162:2012+A1:2015 |
| **Prestandadeklaration** | DOP-000563 |
| **Intyg nr. (n/a)** | 1073-CPR-137 |
| **Anmält certifieringsorgan** | Danish Technological Institute Dancert A/S (1073) |
| **Beskrivningskod** | MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10\Y)25-WS-MU1 |
| **KEYMARK certifieringsnummer** | 004-SDG-5-137 |

## Sortiment

| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Systemtjocklek | $R_D$ | Emballage | $m^2$/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $kg/m^3$ (EN 1602) | mm | mm | mm | $m^2 \cdot K/W$ | | $m^2$ |
| 347607 | 60 | 2000 | 1200 | 160+30 | 4,85 | ROCKWOOL Feet | 14,40 |

| Artikel nr. | Densitet (ca.) (ρ ≈) | Längd | Bredd | Systemtjocklek | $R_D$ | Emballage | $m^2$/pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kg/$m^3$ (EN 1602) | mm | mm | mm | $m^2$·K/W | | $m^2$ |
| 276280 | 60 | 2000 | 1200 | 200+30 | 5,90 | ROCKWOOL Feet | 12,00 |
| 276281 | 60 | 2000 | 1200 | 220+30 | 6,40 | ROCKWOOL Feet | 12,00 |
| 276282 | 60 | 2000 | 1200 | 250+30 | 7,15 | ROCKWOOL Feet | 9,60 |
| 276283 | 60 | 2000 | 1200 | 280+30 | 7,95 | ROCKWOOL Feet | 9,60 |
| 276284 | 60 | 2000 | 1200 | 331+30 | 9,25 | ROCKWOOL Feet | 7,20 |
| 276285 | 60 | 2000 | 1200 | 400+30 | 11,00 | ROCKWOOL Feet | 4,80 |