Toprock Takboard

ROCKWOOL TOPROCK Takboard är en 30 mm mycket styv och hård skiva tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande stenull. Produkten levereras sampaketerad med TOPROCK Lamell, se vidare TOPROCK System respektive TOPROCK CTF System.



Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D = 38 mW/mK	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, WS ≤ 1 kg/m²	EN 1609
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Tryckhållfasthet	CS(10) 80 kPa	EN 826

Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Trampfasthet	Produkten tål lätt gångtrafik i samband med utläggning och inspektion.	
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 %	EN 1604
Produktcertifikat	Certifikat	

Övriga upplysningar

Angiven tjocklek avser TOPROCK System i sin helhet. D.v.s. en tjocklek på 250 avser 220 mm TOPROCK Lamell + 30 mm TOPROCK Takboard.

Värmekonduktivitet	λ_D = 38 mW/mK	EN 12667
Brandklass	A2-S1,d0	EN 13501-1
Vattenabsorption	Korttid, WS ≤ 1 kg/m^2	EN 1609
Ångdiffusion	MU1 (Samma diffusionsmotstånd som luft)	EN 10456
Tryckhållfasthet	CS(10) 80 kPa	EN 826
Punktlast	PL(5) 700 N	EN 12430
Trampfasthet	Produkten tål lätt gångtrafik i samband med utläggning och inspektion.	
Dimensionsstabilitet DS(70,90)	Längd och bredd max ±1 %, tjocklek max -1 %	EN 1604

Produktcertifikat Certifikat

Artikelnummer	Beskrivning	m²/Pall	Antal/Pall	Type	Leveranstid
276280	Systemtjocklek 230 mm	12	25	Enheter på pall	5 dagar
276281	Systemtjocklek 250 mm	12	25	Enheter på pall	5 dagar
276282	Systemtjocklek 280 mm	9,6	20	Enheter på pall	5 dagar
276283	Systemtjocklek 310 mm	9,6	20	Enheter på pall	5 dagar
276284	Systemtjocklek 360 mm	7,2	15	Enheter på pall	5 dagar
276285	Systemtjocklek 430 mm	4,8	10	Enheter på pall	5 dagar
276287	Systemtjocklek 530 mm	4,8	10	Enheter på pall	5 dagar