Toprock Terrace Takboard

En del av Toprock Terrace System. ROCKWOOL Toprock Terrace Takboard är en 30 mm mycket styv och hård skiva anpassad för gångtrafik och installationsytor. Tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten levereras sampaketerade med Toprock Terrace Lamell.



Produktbeskrivning

Takboarden används som enskikts isolering eller som översta skiktet en flerskiktisolering. Takboarden är väl lämpad som utvändig kondensisolering av plåttak och som underlag för takpapp, takfolie och takdukar.

Särskild information

Angiven tjocklek avser Toprock Terrace System i sin helhet. D.v.s. en tjocklek på 190 mm avser 160 mm Toprock Terrace Lamell + 30 mm Toprock Terrace Takboard.

Kvalitetssäkring

ROCKWOOL byggisolering är CE-märkt. CE-märkning visar att produkterna är framställda i enlighet med europeisk standard. För mineralull heter standarden SS-EN 13162:2012+A1:2015 ”Värmeisoleringsprodukter för byggnader - Fabrikstillverkade mineralullsprodukter (MW) Egenskapsredovisning”.

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_D (W/m·K)	0.042
Reaktion vid brandpåverkan	Euroklass	A2-s1,d0
Tjocklekstolerans	T (klass)	T3

Korttidsvattenabsorption	WS (kg/m^2)	≤1
Ångdiffusion	μ	1
Punktlast	PL(5) (N)	2000
Kompressionsstyrka	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	225
Dimensionsstabilitet	DS	DS(70,90)

Mekaniska egenskaper	Rekommenderad maximal permanent belastning: 45 kPa motsvarande 45 kN/m² eller ca. 4500 kg/m²

Godkännande

Produktstandard	EN 13162:2012+A1:2015
Prestandadeklaration	DOP-500503
Intyg nr. (n/a)	1073-CPR-137
Anmält certifieringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivningskod	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10)225-PL(5)2000-WS-MU1
KEYMARK certifieringsnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikel nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Längd	Bredd	Tjocklek	Systemtjocklek	Försäljningsenhet	m²/pall	st/pall
	kg/m³	mm	mm	mm	mm		m²	
255571	285	2000	1200	30	30	Pall	48	20