Conlit 300

ROCKWOOL Conlit 300 är hårdpressade skivor tillverkade av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Produkten används till brandskydd av bärande stålkonstruktioner.



Conlit 300 går att beställa i tjockare utförande. Kontakta kundtjänst eller säljare för mer information.

Tekniska egenskaper & sortiment

Tekniska egenskaper

Värmekonduktivitet	λ_{10}=40 mW/m·K	
Max användningstemp.	Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.	
Brand	A1	EN 13501-1
Specifik värme	1030 J/Kg · K	

Sortiment

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	m²/Pall	Antal/Pall	Type	Leveranstid
216060	10	600	900	108	200	Enheter på pall	5 dagar
366873	10	650	1200	163,80	210	Enheter på pall	5 dagar
366885	15	650	1200	112,32	144	Enheter på pall	5 dagar
216167	20	600	900	54	100	Enheter på pall	5 dagar
366887	20	650	1200	81,12	104	Enheter på pall	5 dagar
216171	25	600	900	43,2	80	Enheter på pall	5 dagar
366889	25	650	1200	65,52	84	Enheter på pall	5 dagar
115560	30	650	900	43,2	80	Enheter på pall	5 dagar
366891	30	650	1200	56,16	72	Enheter på pall	5 dagar
366893	40	650	1200	42,12	54	Enheter på pall	5 dagar

Värmekonduktivitet	λ_{10}=40 mW/m·K
Max användningstemp.	Vid normal drift tål produkt på ullsidan max 250°C. Fibersmältpunkt på över 1000°C.

Brand	A1	EN 13501-1
Specifik värme	1030 J/Kg · K	

Artikelnummer	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (mm)	m^2/Pall	Antal/Pall	Type	Leveranstid
216060	10	600	900	108	200	Enheter på pall	5 dagar
366873	10	650	1200	163,80	210	Enheter på pall	5 dagar
366885	15	650	1200	112,32	144	Enheter på pall	5 dagar
216167	20	600	900	54	100	Enheter på pall	5 dagar
366887	20	650	1200	81,12	104	Enheter på pall	5 dagar
216171	25	600	900	43,2	80	Enheter på pall	5 dagar
366889	25	650	1200	65,52	84	Enheter på pall	5 dagar
115560	30	650	900	43,2	80	Enheter på pall	5 dagar
366891	30	650	1200	56,16	72	Enheter på pall	5 dagar
366893	40	650	1200	42,12	54	Enheter på pall	5 dagar