
Conlit 150 (med duk)

Conlit 150 er hardpressede plater av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Den ene siden er belagt med en tynn, hvit glassfiberduk. Produktet brukes til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.



Conlit 150 kan spesialbestilles i større tykkelser. Kontakt kundeservice eller en av selgerne våre for mer informasjon.

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper

Varmekonduktivitet	λ_D= 39 mW/mK	EN 12939
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Produktsertifikat	Sertifikat	
Max anvendelsestemp.	Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.	

Sortiment

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	m2 pr. pall	m3 pr. pall	NOBB nr.
1200	1000	25	48	57,6	1,875	54432700
1200	1000	30	40	48	1,875	54432715
1200	1000	40	30	36	1,875	54432726
1200	1000	50	24	28,8	1,875	54432734

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert. ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Varmekonduktivitet	λ_D= 39 mW/mK	EN 12939
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Produktsertifikat	Sertifikat	

Max anvendelsestemp.	Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. På beleggsiden maks. 80°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	m2 pr. pall	m3 pr. pall	NOBB nr.
1200	1000	25	48	57,6	1,875	54432700
1200	1000	30	40	48	1,875	54432715
1200	1000	40	30	36	1,875	54432726
1200	1000	50	24	28,8	1,875	54432734

Helse og miljø
ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare. AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001.

Kvalitetssikring
AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert. ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.