Conlit 300



Conlit 300 er hardpressede plater av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull med særlig gode brannbeskyttende egenskaper. Produktet brukes til brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner.

Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper

Veiledende isoleringsevne	λ_{10}=40 mW/m·K	
Max anvendelsestemp.	Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.	
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Trykkfasthet	100 kPa	
Spesifikk varme	1030 J/Kg · K	

Sortiment

NOBB nr.	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	m2 pr. pall	m3 pr. pall
23616568	900	600	10	200	108,0	1,19
23381601	900	600	20	100	54,0	1,19
29320637	900	600	25	80	43,2	1,08
47134481	900	600	30	80	43,2	1,96
60822302	1200	650	10	210	163,8	1,6380
60822305	1200	650	15	144	112,3	1,6848
60822306	1200	650	20	104	81,1	1,6224
60822307	1200	650	25	84	65,5	1,6380
60822309	1200	650	30	72	56,2	1,6848
60822319	1200	650	40	54	42,1	1,6848

Veiledende isoleringsevne	λ_{10}=40 mW/m·K
Max anvendelsestemp.	Ved normal drift tåler produktet på ullsiden maks. 250°C. Fibersmeltepunkt over 1000°C.

Brannklasse	A1	EN 13501-1
Trykkfasthet	100 kPa	
Spesifikk varme	1030 J/Kg · K	

NOBB nr.	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	m2 pr. pall	m3 pr. pall
23616568	900	600	10	200	108,0	1,19
23381601	900	600	20	100	54,0	1,19
29320637	900	600	25	80	43,2	1,08
47134481	900	600	30	80	43,2	1,96
60822302	1200	650	10	210	163,8	1,6380
60822305	1200	650	15	144	112,3	1,6848
60822306	1200	650	20	104	81,1	1,6224
60822307	1200	650	25	84	65,5	1,6380
60822309	1200	650	30	72	56,2	1,6848
60822319	1200	650	40	54	42,1	1,6848