Conlit Seal 800

Vannbasert akryl brannfugemasse med lett intumiserende (ekspanderende) og akustiske egenskaper.

Conlit Seal 800 brannfugemasse leveres i 310 ml patroner og påføres med fugepistol. For bruk innendørs.

Benyttes sammen med ROCKWOOL Rørskål 800 i brannklassifiserte gjennomføringer. Dimensjonering og montering i henhold til monteringsanvisning 8.55.



Tekniske egenskaper

Tekniske egenskaper

Beskrivelse	Resultat	Test Standarder
Farge og glans	Hvit med matt finish	
Krymp	Ca. 12%	
Herdetid	3mm per dag ved 50%, RH 23°C	

Densitet	1.56 - 1.66 g/cm3	ISO 2811-1:2011
Monteringstemperatur	+5°C to +40°C	
Støvtørr	30 min ved 23°C, 50% RH	
Forventet holdbarhed	18 måneder oppbevart uåpnet, kjølig, tørt og frostfritt	
Brannklasse	F	EN 13501-1
Lydreduksjon	Rw (C,Ctr)=38(-2.-7)	Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1
Vedlikehold & holdbarhet	Type Z1 beregnet til bruk under innvendige forhold med fuktighet lik med, eller høyere enn, 85% RH ekskl. temperaturer under 0°C uten eksponering for regn eller UV	EOTA TR024
Anslått levetid	Minimum 20 år	EOTA TR024
Fleksibilitet	Fleksibel, class F, 12.5%	ISO 11600

Application properties

Viktig ift. annvendelse
Alle åpninger og restfuger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Åpningens temperatur skal være på min. 5°C på det tidspunktet hvor tettingen utføres.

Benyttes sammen med ROCKWOOL Rørskål 800 i brannklassifiserte gjennomføringer. Dimensjonering og montering i henhold til monteringsanvisning 8.55

Sertifikater & Tester
- Certificate of constancy of performance: 2812-CPR-JA5148
- Declaration of performance no: DOP-CONLIT800

- CE mærkning: ETA-20/0041 & ETA-20/0042

Lokale typegodkendelser:

- Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat nr: 1583

Kvalitetssikring
AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Beskrivelse	Resultat	Test Standarder
Farge og glans	Hvit med matt finish	
Krymp	Ca. 12%	
Herdetid	3mm per dag ved 50%, RH 23°C	
Densitet	1.56 - 1.66 g/cm3	ISO 2811-1:2011
Monteringstemperatur	+5°C to +40°C	
Støvtørr	30 min ved 23°C, 50% RH	
Forventet holdbarhed	18 måneder oppbevart uåpnet, kjølig, tørt og frostfritt	
Brannklasse	F	EN 13501-1

Lydreduksjon	Rw (C,Ctr)=38(-2.-7)	Testet iht. EN ISO 10140-2:2010 & EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1
Vedlikehold & holdbarhet	Type Z1 beregnet til bruk under innvendige forhold med fuktighet lik med, eller høyere enn, 85% RH ekskl. temperaturer under 0°C uten eksponering for regn eller UV	EOTA TR024
Anslått levetid	Minimum 20 år	EOTA TR024
Fleksibilitet	Fleksibel, class F, 12.5%	ISO 11600

Viktig ift. annvendelse

Alle åpninger og restfuger skal være rene og fri for støv og løse partikler. Åpningens temperatur skal være på min. 5°C på det tidspunktet hvor tettingen utføres.

Benyttes sammen med ROCKWOOL Rørskål 800 i brannklassifiserte gjennomføringer. Dimensjonering og montering i henhold til monteringsanvisning 8.55

Sertifikater & Tester

- Certificate of constancy of performance: 2812-CPR-JA5148
- Declaration of performance no: DOP-CONLIT800
- CE mærkning: ETA-20/0041 & ETA-20/0042

Lokale typegodkendelser:

- Kiwa Sverige Byggproduktcertifikat nr: 1583

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Sortiment

DB number	VVS number	Product	Forpakningsenhet
57228375	9415389	310 ml	Løse enheter
57228375	9415389	25 x 310ml	Pakke