Dura 1:40

ROCKWOOL Dura 1:40 er en stiv og halvhard takfallplate som er fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



Produktbeskrivelse

ROCKWOOL Dura 1:40-systemet består av 5 kiler med en total tykkelse på 5-85 mm. Dersom kilene brukes sammen med Dura Underlag 60 mm plater kan det bygges opp fall på tak i alle størrelser. Korttids kompresjonsstyrken er 60 kPa og sammen med en topplate på min. 80 kPa som topplag gir det en ideell kombinasjon for tak med ekstra belastning fra for eksempel solcellepaneler.

Installasjonsmetode

ROCKWOOL Dura 1:40 skal avsluttes med trykkfordelende topplate som øverste sjikt og skal alltid festes mekanisk.

Emballasje

Dura 1:40 leveres i helforseglet plastemballasje på ROCKWOOL Feet. Noen produkter leveres løst på engangspall 1200 x 1200 mm med plasthette eller som løse pakker på pall. Plasten er av type PE-LD.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Varmeledningsevne	λ_D (W/m·K)	0.037

Reaksjon på brann	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse	T (klasse)	T2
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C_p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon	WS (kg/m²)	≤1
Dampdiffusjon	μ	1
Kompresjonsstyrke	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60

Dimensjonsstabilitet	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000569
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-DS(70,90)-CS(10)60-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Kile beskrivelse	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	m²/pk	m²/pall	stk/pall	stk/pk	Salgsenhet	m³/pk	m
			kg/m³	mm	mm	mm			stk	stk		m³	m
346409	60169555	5	135	1000	600	5-20	4			8	Pakke	0,06	
347918	60169556	20	135	2000	600	20-35		100	84		Pall		3,
347914	60169557	35	135	2000	600	35-50		67	56		Pall		3,
347907	60169558	50	135	2000	600	50-65		48	40		Pall		3
347882	60169559	65	135	2000	600	65-80		38	32		Pall		3,
347789	60169560	55	135	2000	600	20-50		81	68		Pall		3,
347921	60869278	20	135	2000	600	20-35					Stykk		
347925	60869300	35	135	2000	600	35-50					Stykk		
347928	60869303	65	135	2000	600	65-80					Stykk		