

Toprock Dura system

ROCKWOOL Toprock Dura System er en takløsning som består av en Toprock Dura Lamell og 30 mm Toprock Topplate. Produktene er produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull og leveres samlet på ROCKWOOL Feet emballert i resirkulerbar plastfolie.



Produktbeskrivelse

Benyttes for utvendig isolering av flate tak med solceller. I konstruksjoner med profilerte stålplater, hvor det benyttes underlagsplate og inntrukket dampsperre, anbefales det å legges Duo Energy som det nederste sjiktet. Toprock Dura System skal innfestes mekanisk. Spesifisert tykkelse refererer til Toprock Dura System i sin helhet. D.v.s. en tykkelse på 250 består av 220mm Toprock Dura Lamell + 30 mm Toprock Topplate. Stk. pr. pall refererer til antall lameller.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Reaksjon på brann (EN 13501-1)	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse (EN 823)	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030
Korttidsvannabsorpsjon (EN 1609)	WS (kg/m ²)	≤1

Dampdiffusjon (EN 12086)	μ	1
Kompresjonsstyrke (EN 826)	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	60
Dimensjonsstabilitet (EN 1604)	DS	DS(70,90)

Godkjennelser

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000444
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(Y)60-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) ($\rho \approx$)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	R _D	m ² /pall
		kg/m ³ (EN 1602)	mm	mm	mm	m ² ·K/W	m ²
375033		80	2000	1200	160+30	4,75	14,40
333221	60105191	80	2000	1200	200+30	5,75	12,00
333238	60105192	80	2000	1200	220+30	6,25	12,00
333253	60105193	80	2000	1200	250+30	7,00	9,60
333278	60105194	80	2000	1200	280+30	7,75	9,60
333282	60105195	80	2000	1200	331+30	9,05	7,20