

Toprock system

ROCKWOOL Toprock system er en takløsning bestående av Toprock Lamell og 30 mm Toprock Topplate. Produktene er produsert av ubrennbar, fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull og leveres samlet på ROCKWOOL Feet emballert i resirkulerbar plastfolie.



Produktbeskrivelse

På bærende metallplater med maks spennvidde 211 mm kan Toprock Lamell med tykkelse ≥ 220 mm (dvs. Toprock System 250-530) brukes som bunnisolasjonslag forutsatt at toppen av profilen er minst 80 mm bred. Toprock System må festes mekanisk.

Spesiell informasjon

Spesifisert tykkelse refererer til Toprock system i sin helhet. D.v.s. en tykkelse på 250 består av 220 mm Toprock Lamell + 30 mm Toprock Topplate. Stk. pr. pall refererer til antall lameller.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til NS-EN 13162. Produktet er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Tekniske egenskaper

Reaksjon på brann (EN 13501-1)	Euroklasse	A2-s1,d0
Tykkelsesklasse (EN 823)	T (klasse)	T3
Spesifikk varmekapasitet (EN ISO 10456)	C _p (J/kg·K)	1030

Korttidsvannabsorpsjon (EN 1609)	WS (kg/m²)	≤1
Dampdiffusjon (EN 12086)	μ	1
Kompresjonsstyrke (EN 826)	CS(10\Y) / CS(Y) (kPa)	25
Dimensjonsstabilitet (EN 1604)	DS	DS(70,90)

Godkjenninger

Harmonisert standard	EN 13162:2012+A1:2015
Ytelseserklæring	DOP-000563
Sertifikat nr. (n/a)	1073-CPR-137
Notifisert sertifiseringsorgan	Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T3-DS(70,90)-CS(10\Y)25-WS-MU1
KEYMARK sertifikatnummer	004-SDG-5-137

Sortiment

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	R _D	Emballasjebeskrivelse	m ² /pall
		kg/m ³ (EN 1602)	mm	mm	mm	m ² ·K/W		m ²
347607	60162930	60	2000	1200	160+30	4,85	ROCKWOOL Feet	14,40
276280	55586792	60	2000	1200	200+30	5,90	ROCKWOOL Feet	12,00
276281	55586803	60	2000	1200	220+30	6,40	ROCKWOOL Feet	12,00

Artikkelnr.	NOBB nr.	Densitet (ca.) (ρ ≈)	Lengde	Bredde	Systemtykkelse	R _D	Emballasjebeskrivelse	m²/pall
		kg/m³ (EN 1602)	mm	mm	mm	m²·K/W		m²
276282	55586818	60	2000	1200	250+30	7,15	ROCKWOOL Feet	9,60
276283	55586822	60	2000	1200	280+30	7,95	ROCKWOOL Feet	9,60
276284	55586837	60	2000	1200	331+30	9,25	ROCKWOOL Feet	7,20
276285	55586841	60	2000	1200	400+30	11,00	ROCKWOOL Feet	4,80