Hardrock Fasadeplate

ROCKWOOL HardRock Fasadeplate fremstilt av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull. Duel density kvaliteten danner et stabilt, isolerende og bærende underlag for mineralske pussløsninger og gir i tillegg god styrke mot mekanisk påvirkning.



Tekniske egenskaper & sortiment

Tekniske egenskaper

Varmekonduktivitet	λ_D= 37 mW/mK	EN 12939
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Beskrivelseskode	MW - EN 13162-T4-CS(10)20-PL(5)250-WS-MU1	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Sortiment

Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	Stk. pr. pakke	m2 pr. pall	m2 pr. pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr.
Løse enheter										
	1200	600	50		4		2,88		0,144	29320074
	1200	600	80		3		2,16		0,173	29320082
	1200	600	100		2		1,44		0,144	29320090
	1200	600	120		2		1,44		0,173	29320108
Enheter på pallen										
	1200	600	150	16		11,52	0,72	2,1		29320116

Helse og miljø
ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.
AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring
AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

Varmekonduktivitet			λ_D= 37 mW/mK						EN 12939	
Brannklasse			A1						EN 13501-1	
Beskrivelseskode			MW - EN 13162-T4-CS(10)20-PL(5)250-WS-MU1							
Produktsertifikat			Sertifikat							
Type	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	Stk. pr. pall	Stk. pr. pakke	m2 pr. pall	m2 pr. pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr.
Løse enheter										
	1200	600	50		4		2,88		0,144	29320074
	1200	600	80		3		2,16		0,173	29320082
	1200	600	100		2		1,44		0,144	29320090
	1200	600	120		2		1,44		0,173	29320108
Enheter på pallen										
	1200	600	150	16		11,52	0,72	2,1		29320116

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert i NS-EN ISO 9001. Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162 og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.