

Teclit® Alutape

Teclit® Alutape alumiiniteippiä käytetään saumojen ja liitosten siistiin tiivistämiseen. Teippi on päällystetty samalla alumiinilaminaatilla kuin muut Teclit® System tuotteet.

Teclit Alutape alumiiniteipillä on korkea diffuusiovastus, jota vaaditaan jäähdytysputkien eristysten asennuksissa. Teclit Alutape alumiiniteipillä on korkea vanhenemiskestävyys sekä hyvä liiman tarttuvuus.

Käyttölämpötila: -20°C - +25°C.



Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Paksuus	0,13 ± 0,03mm
---------	---------------

EN 1942

Kiinnittyminen	≥ 6 N/cm
----------------	----------

EN 1939

Lämpötila	-40 °C - +130°C	
Käyttölämpötila	-20 °C - +25°C	
Diffuusiovastus	S _d > 1500 m	EN ISO 12572

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Teclit Alutape teippiä, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Paksuus	0,13 ± 0,03mm	EN 1942
Kiinnittyminen	≥ 6 N/cm	EN 1939
Lämpötila	-40 °C - +130°C	
Käyttölämpötila	-20 °C - +25°C	
Diffuusiovastus	S _d > 1500 m	EN ISO 12572

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta vastaa Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Ympäristömerkintä

Teclit Alutape teippiä, joka on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän tietokantaan, voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.

Valikoima

Tuotenumero	Kuvaus	kpl/pkt	Pakkausmuoto
308840	50x50000	24	Irtopakkaus
308842	75x50000	16	Irtopakkaus
308843	100x50000	12	Irtopakkaus