

Innehåll

ISOLERING AV RÖR	2
ROCKWOOL 800	2
ROCKWOOL 800 Multi.....	2
ROCKWOOL Flex	2
TERMISK- & KONDESIOLERING AV RÖR.....	2
TECLIT PIPE SECTION	2
TECLIT HANGER.....	3
TERMISK- OCH KONDESIOLERING AV VENTILATIONSKANALER	4
TECLIT Lamella Mat	4
PROLIT Lamella Mat.....	5
TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANALER	6
Alu-Värmematta	6
Komfortvärmematta	7
BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER	8
CONLIT Fire Mat Comfort	8
CONLIT Fire Mat	8
CONLIT Fire Board	9

ISOLERING AV RÖR

ROCKWOOL 800

RBB.21 Termisk isolering med rörsålar av mineralull på rörledning

Rörsålar av mineralull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	ROCKWOOL 800
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1,d0
Värmekonduktivitet vid 50 °C	0,037 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

ROCKWOOL 800 Multi

RBB.21 Termisk isolering med rörsålar av mineralull på rörledning

Rörsålar av mineralull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	ROCKWOOL 800 Multi
Reaktion vid brandpåverkan	A2L-s1,d0
Värmekonduktivitet vid 50 °C	0,037 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

ROCKWOOL Flex

RBB.21 Termisk isolering med rörsålar av mineralull på rörledning

Rörsålar av mineralull med ytskikt av armerad aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	ROCKWOOL Flex
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1,d0
Värmekonduktivitet vid 50 °C	0,044 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

TERMISK- & KONDESIOLERING AV RÖR

TECLIT PIPE SECTION

RBB.21 Termisk isolering med rörsålar av mineralull på rörledningar

Rörsålar av mineralull med ytskikt av glasfiberarmerad aluminiummembran.

2026-03-27

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	TECLIT Pipe Section
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1,d0
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,032 λ (W/m · K)
Ångdiffusionsmotstånd Z-värde	8200 GPa · m ² · s/kg
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Tillbehör	TECLIT Alutape
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar.

TECLIT HANGER

PPC.111 Distansskålar

Distansskål av mineralull med glasfiberarmerat aluminiummembran som ångspärr.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	TECLIT Hanger
Reaktion vid brandpåverkan	Do ≤ 300 mm: A2L-s1,d0 Do > 300 mm: A2-s1,d0
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisning.

TERMISK- OCH KONDESIOLERING AV VENTILATIONSKANALER

TECLIT Lamella Mat

RBI.211 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Lamellmatta av mineralull med ytskikt av glasfiberarmerat aluminiummembran.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	TECLIT Lamella Mat
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1,d0
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,038 λ (W/m · K)
Ångdiffusionsmotstånd Z-värde	8200 GPa · m ² · s/kg
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Tillbehör	TECLIT Alutape
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar.

RBI.221 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Lamellmatta av mineralull med ytskikt av glasfiberarmerat aluminiummembran.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	TECLIT Lamella Mat
Reaktion vid brandpåverkan	A2-s1,d0
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,038 λ (W/m · K)
Ångdiffusionsmotstånd Z-värde	8200 GPa · m ² · s/kg
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Tillbehör	TECLIT Alutape
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar.

PROLIT Lamella Mat

RBI.211 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Lamellmatta av mineralull med ytskikt av aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	PROLIT Lamella Mat
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,037 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

RBI.221 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Lamellmatta av mineralull med ytskikt av aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	PROLIT Lamella Mat
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,037 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

TERMISK ISOLERING AV VENTILATIONSKANALER

Alu-Värmematta

RBI.211 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Nätmatta av mineralull med ytskikt av aluminiumfolie med galvaniserat trådnät.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	Alu-värmematta
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,035 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

RBI.221 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Nätmatta av mineralull med ytskikt av aluminiumfolie med galvaniserat trådnät.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	Alu-värmematta
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,035 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

Komfortvärmematta

RBI.211 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Nätmatta av mineralull med ytskikt av non-woven-duk.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	Komfortvärmematta
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,035 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

RBI.221 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, utan krav på avskiljande i brandteknisk klass.

Nätmatta av mineralull med ytskikt av non-woven-duk.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	Komfortvärmematta
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,035 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

BRANDISOLERING AV VENTILATIONSKANALER

CONLIT Fire Mat Comfort

RBI.111 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Nätmatta av mineralull med ytskikt av grå väv med galvaniserat trådnät.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	CONLIT Fire Mat Non Woven
Typgodkänd lösning av	RISE
Brandteknisk klass	EI15-EI120
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,035 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

CONLIT Fire Mat

RBI.111 Termisk isolering av mineralull utvändigt på cirkulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Nätmatta av mineralull med ytskikt av svart aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	CONLIT Fire Mat Svart Alufolie
Typgodkänd lösning av	RISE
Brandteknisk klass	EI15-EI120
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,035 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar

CONLIT Fire Board

RBI.121 Termisk isolering av mineralull utvändigt på rektangulär ventilationskanal, med krav på avskiljande i brandteknisk klass

Mineralullsskiva med ytskikt av aluminiumfolie.

Fabrikat	ROCKWOOL
Produkt	CONLIT Fire Board
Typgodkänd lösning av	RISE
Brandteknisk klass	EI30-EI120
Reaktion vid brandpåverkan	A1
Värmekonduktivitet vid 10 °C	0,036 λ (W/m · K)
Isoleringstjocklek	Enligt ritning
Montering	Monteras enligt tillverkarens anvisningar