ProRox® LF 970^{D}



ProRox LF 970^{D} je ľahko spájaný impregnovaný izolačný materiál z kamennej vlny určený na vypĺňanie ťažko prístupných plôch či priestorov.

Použitie

ProRox SL 970^{D} je určený na tepelnú izoláciu geometricky komplikovaných priestorov v priemyselných stavbách (napríklad potrubných oblúkov, krytia ventilov atď.), ktoré sa ťažko vypĺňajú inými materiálmi z kamennej vlny.

Technické parametre

Vlastnosti výrobku	Parametre							Normy
Tepelná vodivosť na objemovú hmotnosť 100 kg/m³	T (°C)	50	100	150	200	250	300	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,057	0,067	0,075	0,091	
Maximálna prevádzková teplota	680 °C							EN 14706
Trieda reakcie na oheň	Euroclass A1							EN 13501-1
Nasiakavosť vody	< 1 kg/m²							EN 1609
Paropriepustnosť	μ = 1							EN 14303

Spoločnost ROCKWOOL nemá kontrolu nad návrhom a inštaláciou izolácie, ďalšími materiálmi a podmienkami aplikácie. Preto ROCKWOOL neručí za úžitkové vlastnosti ani za výsledok inštalácií obsahujúcich výrobky ROCKWOOL. Celkové ručenie ROCKWOOL a dostupné opravné prostriedky sú obmedzené všeobecnými obchodnými podmienkami. Táto záruka platí namiesto všetkých iných záruk a podmienok, či už výslovných alebo vyplývajúcich, vrátane záruky predajnosti a vhodnosti na určitý účel.
ROCKWOOL Technical Insulation si vyhradzuje právo kedykoľvek uskutočniť potrebné zmeny výrobku. Technické špecifikácie preto podliehajú zmenám.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® sú registrované ochranné známky ROCKWOOL International A/S a nemôžu sa používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu.