ProRox® LF 970^{D}



ProRox LF 970^{D} je lehce pojený impregnovaný izolační materiál z kamenné vlny, určený k vyplnění těžko přístupných ploch či prostor.

Použití

ProRox SL 970^{D} je určen k tepelné izolaci geometricky komplikovaných prostor v průmyslových stavbách (například potrubních oblouků, krytí ventilů atd.), jež jsou obtížně vyplnitelné jinými materiály z kamenné vlny.

Technické parametry

Vlastnosti výrobku	Parametry							Normy
Tepelná vodivost pro objemovou hmotnost 100 kg/m³	T (°C)	50	100	150	200	250	300	EN 12667
	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,057	0,067	0,075	0,091	
Maximální provozní teplota	680 °C							EN 14706
Třída reakce na oheň	Euroclass A1							EN 13501-1
Nasákavost vody	< 1 kg/m²							EN 1609
Paropropustnost	μ = 1							EN 14303

Společnost ROCKWOOL nemá kontrolu nad návrhem a provedením izolace, dalšími materiály a podmínkami aplikace. Proto ROCKWOOL neručí za užitkové vlastnosti ani za výsledek instalací obsahujících izolace ROCKWOOL. Celková odpovědnost společnosti ROCKWOOL a dostupné opravné prostředky jsou omezeny obecnými obchodními podmínkami. Tato záruka nahrazuje všechny ostatní záruky a vyjádřené nebo předpokládané podmínky včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel.
Společnost Rockwool Technical Insulation si vyhrazuje právo kdykoli provést nezbytné změny produktů. Uvedené technické specifikace se tedy mohou změnit.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® a ProRox® jsou registrované ochranné známky společnosti ROCKWOOL International A/S a nemohou být bez předchozího písemného souhlasu používány.