ProRox® WM 967SC

ProRox WM 967SC er en fleksibel, letklæbet stenuldsisoleringsmåtte syet på galvaniseret trådvæv med galvaniseret tråd. Ren aluminiumsfolie (ALU-P) og forstærket aluminiumsfoliebelægning (ALU) er tilgængelige på forespørgsel.



Anvendelsesområde

Trådvævsmåtten er velegnet til varme- og lydisolering i industrielle applikationer, der når høje temperaturer, såsom industrirør, kedelvægge, ovne og røgrør.

Produktegenskaber

CE

	Præstation												Normer
Termisk ledningsevne	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	400	500	600	640	EN 12667
	λ (W/mK)	0,039	0,045	0,052	0,060	0,070	0,082	0,094	0,108	0,140	0,177	0,193	
Maks. servicetemperatur	660°C Den udvendige folietemperatur er begrænset til 80° C.												EN 14706
Reaktion på brand	Euroclass A1												EN 13501-1
Nominel densitet	100 kg/m³												EN 1602
Korrosionsbestandighed	Spormængder af vandudvaskelige kloridioner: ≤ 10 mg/kg												EN 13468
Vandabsorption	≤ 1 kg/m²												EN 1609 EN ISO 29767
Dampdiffusionstal	μ = 1												EN 14303
Kodebetegnelse*	MW EN 14303-T2-ST(+)660-WS1-CL10												EN 14303

*Tykkelsesklasse deklareret under en belastning 50 Pa

Overensstemmelse

- ProRox WM 967SC ståltrådsmåtter opfylder kravene i internationale standarder som f.eks. EN14303.
- ROCKWOOL stenuldsisolering er fremstillet af vulkansk sten og er ikke klassificeret som et farligt stof i henhold til note Q i forordning (EF) nr. 1272/2008.

ROCKWOOL har ingen kontrol over isoleringens design og udførelse, supplerende materialer eller anvendelsesforhold, og ROCKWOOL garanterer derfor ikke for ydeevne eller resultaterne fra en installation, som indeholder ROCKWOOL produkter. ROCKWOOL's samlede ansvar og tilgængelige retsmidler er begrænset af de generelle salgsvilkår og -betingelser. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier og betingelser, udtrykkelige eller underforståede, herunder garanti for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål.
ROCKWOOL Technical Insulation forbeholder til enhver tid sig ret til at foretage nødvendige produktændringer. Tekniske specifikationer er således med forbehold for ændringer.

ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® og ProRox® er registrerede varemærker tilhørende ROCKWOOL A/S og må ikke benyttes uden forudgående skriftlig tilladelse.