

FRONTROCK PLUS



Fasadinės akmens vatos plokštės sienoms

FRONTROCK PLUS naudojamos kaip šiltinimo sluoksnis išorinėse sudėtinėse termoizoliacinėse sistemose (ETICS).



KODAS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Gaminio degumo klasifikacija: **A1**

Laidumas vandens garams: $\mu = 1$

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): $\geq 20 \text{ kPa}$

Stipris tempiant (statmenai paviršiui): $\geq 10 \text{ kPa}$

Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: $\leq 1,0 \%$

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[vnt.]	[m ²]	[pak.]	[m ²]
281734	1000	600	50	1,40	6	3,60	16	57,60
281735	1000	600	60	1,70	7	4,20	12	50,40
281736	1000	600	80	2,25	5	3,00	12	36,00
281737	1000	600	100	2,85	3	1,80	16	28,80
313212	1000	600	120	3,40	2	1,80	12	21,60
281741	1000	600	140	4,00	2	1,20	16	19,20
281742	1000	600	150	4,25	2	1,20	16	19,20
281743	1000	600	160	4,55	2	1,20	12	14,40
281744	1000	600	180	5,10	2	1,20	12	14,40
281745	1000	600	200	5,70	2	1,20	12	14,40
281746	1000	600	220	6,25	1	0,60	20	12,00
281747	1000	600	240	6,85	1	0,60	20	12,00
281748	1000	600	250	7,10	1	0,60	16	9,60
281750	1000	600	280	8,00	1	0,60	16	9,60
281751	1000	600	300	8,55	1	0,60	16	9,60