FRONTROCK S

Fasadinės akmens vatos plokštės

FRONTROCK S naudojamos angokraščių šiltinimui įrengiant išorines sienų tinkuojamas sistemas. Taip pat gali būti naudojamos ir sienų bei cokolio šiltinimui, kaip pagrindas tinkavimui.



KODAS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,037 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 30 kPa**
Stipris tempiant (statmenai paviršiumi): **≥ 10 kPa**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]	[pak.]	[m²]
232040	1000	600	**20**	0,50	8	4,80	28	134,40
309003	1000	600	**30**	0,80	10	6,00	16	96,00
319343	1000	600	**40**	1,05	7	4,20	16	67,20
232399	1000	600	**50**	1,35	4	2,40	24	57,60

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva