HARDROCK MAX

Ypatingai kietos dvitankės akmens vatos plokštės stogams

HARDROCK MAX yra naudojamos vienasluoksnei arba viršutiniam daugiasluoksnės šilumos izoliacijos sluoksniui plokščiųjų (sutapdintų) stogų konstrukcijose, kurias veikia padidintos mechaninės apkrovos(pvz.: įrengiant eksploatuojamą stogą, terasą ar apželdintą stogą).



KODAS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 (* viršutinio sluoksnio CS(10)90)

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **λ_D = 0,040 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Stipris tempiant (statmenai paviršiui): **≥ 10 kPa**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai):

- viršutinio sluoksnio: **≥ 90 kPa**
- viso gaminio: **≥ 70 kPa**

Sutelktoji apkrova: **≥ 800 N**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]
325268	2020	1220	**50**	1,25	24	59,145
325269	2020	1220	**60**	1,50	20	49,288
325271	2020	1220	**80**	2,00	15	36,966
325273	2020	1220	**100**	2,50	12	29,572
325275	2020	1220	**120**	3,00	10	24,644
325276	2020	1220	**130**	3,25	9	22,179
325278	2020	1220	**150**	3,75	8	19,715

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva