

Universalios akustinės akmens vatos plokštės

ROCKMIN PLUS naudojamos karkasinės konstrukcijos vertikalių, horizontalių ar nuožulnių atitvarų, kurių neveikia eksploatacinės apkrovos (lengvose karkasinės konstrukcijos sienose, vėdinamų fasadų ir mūrinių trisluoksnių sienų konstrukcijose, palėpėse ar stogo konstrukcijose tarp gegnių, papildomo sienų šiltinimo karkasinėse konstrukcijose, tarpaukštinėse perdangose ir grindyse virš rūšio), šiluminei ir garso izoliacijai. ROCKMIN PLUS plokštės ypač efektyviai sugeria garsą, todėl plačiai naudojamos pertvarų garso izoliacijai.



KODAS

MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW0,90-MU1,
kai d = 50-99 mm;
MW-EN 13162-T2-WL(P)-AW1,00-MU1,
kai d = 100-200 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,037 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Garso sugerties koeficientas:
▪ $\alpha_w = 0,90$, kai storis 50-99 mm
▪ $\alpha_w = 1,00$, kai storis 100-200 mm
Laidumas vandens garams: $\mu = 1$

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis pakuotėje		Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[vnt.]	[m ²]	[pak.]	[m ²]
76006	1000	565	50	1,35	18	10,17	30	305,10
76632	1000	565	100	2,70	10	5,65	30	169,50
90947	1000	610	50	1,35	18	10,98	30	329,40
127441	1000	610	60	1,60	15	9,15	30	274,50
306737	1000	610	75	2,00	12	7,32	30	219,60
127442	1000	610	80	2,15	12	7,32	30	219,60
77293	1000	610	100	2,70	10	6,10	30	183,00
127443	1000	610	120	3,20	8	4,88	30	146,40
127444	1000	610	140	3,75	7	4,27	30	128,10
90934	1000	610	150	4,05	6	3,66	30	109,80
127445	1000	610	160	4,30	6	3,66	30	109,80
127446	1000	610	180	4,85	5	3,05	30	91,50
127447	1000	610	200	5,40	5	3,05	30	91,50