STROPROCK G

Akmens vatos plokštės iš vienos pusės padengtos baltu akrilo gruntu

STROPROCK G yra naudojamos rūsio, garažų, koridorių, parkavimo aikštelių ir kitų nešildomų patalpų lubų šilumos ir garso ir priešgaisrinei izoliacijai.
Ši sistema sertifikuota Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre.



KODAS

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1, kai d = 50-200 mm;
MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10\Y)20-TR10-WS-WL(P)-MU1, kai d = 210-250 mm

PAPILDOMI DUOMENYS

Garso sugerties koeficientas: α_w **= 1,00**
(esant gaminio storiui 80-200 mm, kai paviršius: tinkuotas 2 mm storio mineraliniu tinku arba dažytas struktūriniais dažais)

Atsparumo ugniai klasė (REI) **240 min**
(esant plokščių storiui mažiausiai 50 mm ir kai jos priklijuotos prie mažiausiai 140 mm storio gelžbetoninės plokštės)

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: λ_D **= 0,037 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Stipris tempiant (statmenai paviršiui):
- **≥ 15 kPa**, kai d = 50-200 mm
- **≥ 10 kPa**, kai d = 210-250 mm

Gniuždymo stipris: **≥ 20 kPa**
Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: **≤ 1,0 %**

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]
282528	1000	200	50	1,35	288	57,60
286138	1000	200	60	1,60	240	48,00
282529	1000	200	80	2,15	180	36,00
282530	1000	200	100	2,70	144	28,80
282531	1000	200	120	3,20	120	24,00
282532	1000	200	150	4,05	96	19,20
286145	1000	200	180	4,85	72	14,40
282533	1000	200	200	5,40	72	14,40
284200	1000	200	220	5,95	60	12,00
284201	1000	200	250	6,75	48	9,60

ROCKWOOL®

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva