# STROPROCK S

## Akmens vatos plokštės iš vienos pusės dengtos audiniu

STROPROCK S/SB yra naudojamos rūsio, garažų, koridorių, parkavimo aikštelių ir kitų nešildomų patalpų lubų šilumos ir garso ir priešgaisrinei izoliacijai.
Plokštės STROPROCK S iš vienos pusės yra padengos baltos spalvos, o plokštės STROPROCK SB tamsiai pilkos (antracito) spalvos stiklo pluošto danga.




### KODAS

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1,
kai d = 50-79 mm
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW1,00,
kai d ≥ 80 mm

### TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: **$\lambda_D$ = 0,034 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 0,5 kPa**
Garso sugerties koeficientas: **$\alpha_w$ = 1,00**, kai storis ≥ 80 mm

| Produkto kodas | Ilgis | Plotis | Storis | Šiluminė varža $R_D$ | Kiekis paletėje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | [mm] | [mm] | [mm] | [m²·K/W] | [vnt.] | [m²] |
| **372642** | 1000 | 600 | **50** | 1,70 | 30 | 144,0 |
| **340991** | 1000 | 600 | **80** | 2,35 | 25 | 90,0 |
| **339952** | 1000 | 600 | **100** | 2,90 | 30 | 72,0 |
| **340993** | 1000 | 600 | **120** | 3,50 | 25 | 60,0 |
| **340994** | 1000 | 600 | **150** | 4,40 | 20 | 48,0 |
| **340995** | 1000 | 600 | **200** | 5,85 | 20 | 36,0 |

**UAB ROCKWOOL**
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva