STROPROCK SB

Akmens vatos plokštės iš vienos pusės dengtos audiniu

STROPROCK S/SB yra naudojamos rūsio, garažų, koridorių, parkavimo aikštelių ir kitų nešildomų patalpų lubų šilumos ir garso ir priešgaisrinei izoliacijai.
Plokštės STROPROCK S iš vienos pusės yra padengos baltos spalvos, o plokštės STROPROCK SB tamsiai pilkos (antracito) spalvos stiklo pluošto danga.



KODAS

MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1,
kai d = 50-79 mm
MW-EN 13162-T4-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1-AW1,00,
kai d ≥ 80 mm

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: λ_D **= 0,034 W/m·K**
Trumpalaikis vandens įmirkis: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilgalaikis vandens įmirkis: **≤ 3,0 kg/m²**
Gaminio degumo klasifikacija: **A1**
Laidumas vandens garams: **μ = 1**
Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai): **≥ 0,5 kPa**
Garso sugerties koeficientas: α_w **= 1,00**, kai storis ≥ 80 mm

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[vnt.]	[m²]
372649	1000	600	**50**	1,70	30	144,0
352446	1000	600	**80**	2,35	25	90,0
352447	1000	600	**100**	2,90	30	72,0
352448	1000	600	**120**	3,50	25	60,0
352450	1000	600	**150**	4,40	20	48,0

UAB ROCKWOOL
Įmonės kodas: 111659362
A. Goštauto g. 40 B, 01108, Vilnius, Lietuva