HARDROCK MAX

Īpaši cietas divu blīvumu akmens vates plāksnes jumtiem

HARDROCK MAX plāksnes tiek lietotas jumtu siltumizolācijai kā siltumizolācijas vienslāņa klājums vai daudzslāņu klājuma virsējā kārta. HARDROCK MAX plāksnes ir stabila jumta membrānas vai citādas ruļļveida jumta seguma pamatne.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)70*-TR10-PL(5)800-WS-WL(P)-MU1 (* cietākā puse CS(10)90)

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: **λ_D = 0,040 W/m·K**
Īstermiņa ūdens absorbcija: **≤ 1,0 kg/m²**
Ilglaicīga ūdens absorbcija: **≤ 3,0 kg/m²**
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Ūdens tvaika caurlaidība: **μ = 1**
Stiprība stiepjot perpendikulāri virsmai: **≥ 10 kPa**
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas)
- cietākā puse: **≥ 90 kPa**
- viss izstrādājums: **≥ 70 kPa**

Punkta slodze: **≥ 800 N**
Gaisa caurlaidības pretestība: **Ra > 6 kPa · s · m²**
Izmēru stabilitāte konkrētas 70°C temperatūras un 90% mitruma apstākļos: **≤ 1%**

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m²·K/W]	[gb.]	[m²]
325268	2020	1220	**50**	1,25	24	59,145
325269	2020	1220	**60**	1,50	20	49,288
325271	2020	1220	**80**	2,00	15	36,966
325273	2020	1220	**100**	2,50	12	29,572
325275	2020	1220	**120**	3,00	10	24,644
325276	2020	1220	**130**	3,25	9	22,179
325278	2020	1220	**150**	3,75	8	19,715

SIA ROCKWOOL
Gustava Zemgala gatve 76, Rīgā, LV-1039
Tālr. +371 6703 2585, office@rockwool.lv, www.rockwool.lv