

Paaugstināta blīvuma akmens vates plāksnes

ROCKTON PREMIUM tiek izmantotas karkasa konstrukciju vertikālo, horizontālo vai slīpo norobežojošo sienu, uz kurām neiedarbojas ekspluatācijas slodzes (vieglās karkasa konstrukcijās, starpsienās un sienās, ventilējamās fasādēs, triju slāņu mūra sienu konstrukcijās, bēniņos vai jumta konstrukcijās starp spārēm, sienu papildu siltināšanai karkasa konstrukcijās, starpstāvu pārsegumos un grīdās virs pagraba), siltuma un skaņas izolācijai. ROCKTON PREMIUM plāksnes izmantojot siltumizolācijas slāņa veidošanai ventilējamās konstrukcijās (ar gaisa spraugu) mazstāvu ēkās, papildu vēja izolācija (izolācijas plēve) vairs nav nepieciešama.



MARKĒJUMA KODS

MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW0,90-MU1,
kad d = 50-99 mm;
MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WL(P)-AW1,00-MU1,
kad d = 100-200 mm

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,033 \text{ W/m}\cdot\text{K}$
Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 0,5 \text{ kPa}$
Ilglaiķīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$
Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**
Skaņas absorbcija:
▪ $\alpha_w = 0,90$, kad biezums 50-99 mm
▪ $\alpha_w = 1,00$, kad biezums 100-200 mm
Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$
Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
306655	1000	610	50	1,50	12	7,32	20	146,40
306659	1000	610	100	3,00	6	3,66	20	73,20
306661	1000	610	120	3,60	5	3,05	20	61,00
306662	1000	610	140	4,20	4	2,44	20	48,80
306663	1000	610	150	4,50	4	2,44	20	48,80
306664	1000	610	160	4,80	3	1,83	25	45,75
306666	1000	610	200	6,05	3	1,83	20	36,60