

STEPROCK SUPER



Akmens vates plāksnes grīdām uz grunts

STEPROCK SUPER ir paredzētas dažāda tipa ēku grīdu (uz grunts vai betona) siltuma un skaņas izolēšanai.



MARĶĒJUMA KODS

MW-EN-13162-T7-DS(70,-)-CS(10)30-SD*-WS-WL(P)-CP2-MU1

TEHNISKIE DATI

Deklarētā siltumvadītspēja: $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Īstermiņa ūdens absorbcija: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilglaicīga ūdens absorbcija: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Produkta ugunsdrošības klasifikācija: **A1**

Ūdens tvaika caurlaidība: $\mu = 1$

Stiprība spiedē (pie 10% deformācijas): $\geq 30 \text{ kPa}$

Saspiežamība: $\leq 2 \text{ mm}$

Dinamiskais stingums*:

- $s' = 40 \text{ MN/m}^3$, kad biezums $d = 20 \text{ mm}$
- $s' = 22 \text{ MN/m}^3$, kad biezums $d = 30 \text{ mm}$
- $s' = 20 \text{ MN/m}^3$, kad biezums $d = 40 \text{ mm}$
- $s' = 18 \text{ MN/m}^3$, kad biezums $d = 50 \text{ mm}$

Gaisa caurlaidības pretestība: $R_a > 6 \text{ kPa} \cdot \text{s} \cdot \text{m}^{-2}$

Izmēru stabilitāte konkrētās 70°C temperatūras apstākļos: $\leq 1\%$

Materiāla kods	Garums	Platums	Biezums	Siltuma pretestība R_D	Daudzums iepakojumā		Daudzums paletē	
	[mm]	[mm]	[mm]		[gb.]	[m ²]	[gb.]	[m ²]
331403	1000	600	20	0,55	12	7,20	20	144,00
331404	1000	600	30	0,85	10	6,00	16	96,00
331405	1000	600	40	1,10	6	3,60	20	72,00
331406	1000	600	50	1,40	4	2,40	24	57,60