

MONROCK MAX E



Dvitankės plokštės stogams

Akmens vatos plokštės MONROCK MAX E naudojamos plokščiųjų (sutapdintų) stogų šilumos ir garso izoliacijai, kaip vienasluoksnė stogo šilumos izoliacija arba kaip viršutinis, daugiasluoksnės šilumos izoliacijos, sluoksnis.



KODAS

MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)40*)-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 (*) viršutinio sluoksnio CS(10)70)

TECHNINIAI DUOMENYS

Deklaruojamas šilumos laidumas: $\lambda_D = 0,038 \text{ W/m}\cdot\text{K}$

Trumpalaikis vandens įmirkis: $\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$

Ilgalaikis vandens įmirkis: $\leq 3,0 \text{ kg/m}^2$

Gaminio degumo klasifikacija: **A1**

Laidumas vandens garams: $\mu = 1$

Stipris tempiant (statmenai paviršiui): $\geq 10 \text{ kPa}$

Gniuždymo įtempis (esant 10% deformacijai):

- viršutinio sluoksnio: $\geq 70 \text{ kPa}$

- viso gaminio: $\geq 40 \text{ kPa}$

Sutelktoji apkrova: $\geq 650 \text{ N}$

Matmenų stabilumas po išlaikymo 70°C temperatūros ir 90% drėgmės sąlygose: $\leq 1,0 \%$

Produkto kodas	Ilgis	Plotis	Storis	Šiluminė varža R_D	Kiekis paletėje	
	[mm]	[mm]	[mm]	[m ² ·K/W]	[vnt.]	[m ²]
320665	2020	1220	50	1,30	24	59,145
325248	2020	1220	60	1,55	20	49,288
325250	2020	1220	80	2,10	15	36,966
325252	2020	1220	100	2,60	12	29,572
325254	2020	1220	120	3,15	10	24,644
325257	2020	1220	150	3,90	8	19,715
325258	2020	1220	160	4,20	7	17,250
325262	2020	1220	200	5,25	6	14,786
325266	2020	1220	240	6,30	5	12,322